

QuickSeam SA Flashing

1. Description

QuickSeam SA Flashing est une membrane PondGard™ non renforcée de 457 mm (18") de large laminée à une bande Firestone QuickSeam Tape. SA Flashing constitue une alternative économe en main-d'oeuvre et respectueuse de l'environnement par rapport aux méthodes de fixation conventionnelles basées sur l'utilisation de colles de contact. SA Flashing s'utilise pour l'habillage de canalisations lorsque leur diamètre le permet. Cet article s'utilise aussi pour réparer les déchirures et autres perforations de la membrane PondGard™.



2. Préparation

Il convient de préparer la surface de la membrane PondGard et/ou les surfaces de contact compatibles en appliquant une couche de primaire QuickPrime Plus à l'aide d'un outil de récurage QuickScrubber. L'utilisation d'autres produits n'est pas admise. Ramenez le produit SA Flashing à la température ambiante avant de l'utiliser en cas d'exposition prolongée à des températures inférieures à 15 °C.

3. Application

Le produit QuickSeam SA Flashing doit s'appliquer conformément aux spécifications et consignes de Firestone.

4. Couverture

En fonction de la longueur du détail à traiter. Les pièces doivent présenter une largeur minimale de recouvrement égale à 75 mm et déborder le périmètre de l'intervention sur une distance de 75 mm par rapport aux points critiques.

5. Caractéristiques

Le produit Firestone QuickSeam SA Flashing présente les propriétés suivantes :

Techniques	Techniques	Bande QuickSeam Tape
• Base	EPDM	rubber polymeren
• Teinte	noir	noir
• Solvants	néant	néant
• Solides (%)	100	100
• État	vulcanisée	vulcanisée
• Épaisseur	1,5 mm	0,5 mm

6. Précautions

Veillez à éviter toute situation propice à une perforation ou une dégradation de cette membrane lors de son transport, son déplacement ou sa manutention. Mettez le produit Firestone QuickSeam SA Flashing à l'abri de déchets provenant de l'utilisation des produits suivants : hydrocarbures, lubrifiants, huiles (minérales et végétales) et graisses animales. Tant qu'il n'est pas complètement vulcanisé, le produit Firestone QuickSeam SA Flashing présente une résistance chimique et une résistance aux racines limitées.

Entreposez ce produit dans son conditionnement d'origine à une température comprise entre 15 et 25 °C. Conservez ce produit à l'abri de la lumière directe du soleil jusqu'au moment de son application.

La durée de conservation de ce produit devrait atteindre 12 mois, pour autant qu'il soit entreposé dans les conditions susmentionnées. Vérifiez la date de production de chaque rouleau. La durée de conservation sera réduite en cas d'exposition à des températures élevées.