

# Fiche Technique



## QuickSeam™ SA Flashing

Conditionnement	Code produit
457 mm x 15.25 m par rouleau, 1 rouleau par carton	W56RAC1620

### Description

La bande Elevate™ QuickSeam SA Flashing est constituée d'une membrane EPDM non renforcée de 1,5 mm d'épaisseur et de 457 mm (18") de large laminée à une bande auto-adhésive de type QuickSeam. Elle est protégée d'un film polyester aisément détachable et résistant aux intempéries. La bande SA Flashing peut être utilisée pour réaliser des finitions faciles lorsqu'une membrane EPDM vulcanisée est nécessaire ou préférée. Elle peut également être utilisée pour la réparation de la membrane Elevate EPDM (par exemple, coupures et poinçonnement).

### Application

La bande QuickSeam SA Flashing peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM et PondGard™ EPDM.

### Précautions préliminaires

La surface de la membrane EPDM ou de la surface à encoller doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ au moyen de l'outil QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation. Lors de la réparation d'une membrane Elevate EPDM en service depuis un certain temps, il convient de bien la nettoyer avant d'appliquer le primaire QuickPrime™. La zone nettoyée doit être plus grande que la zone de réparation.

### Mise en œuvre

Appliquer la bande dans une ou deux dimensions (plane ou maximum un changement d'angle). Installer une pièce de renfort en QuickSeam FormFlash au niveau des recouvrements et des changements d'angles. Se référer au guide technique Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

### Consommation

Selon la longueur du détail à étancher. A la jonction de deux bandes, réaliser un recouvrement.

## Caractéristiques

Techniques	Membrane EPDM	Bande QuickSeam
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• État	Vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,5 mm	0,5 mm
• Largeur	457 mm	460 mm

## Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

## Péremption

24 mois peuvent être attendus si stocké dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque emballage. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

## Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

### Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com). Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.